

Technisches Datenblatt BrazeTec Darifix 3

Norm

Legierungs-Nr. nach ISO 9453 402
(ISO 3677) (Sn97Cu3)

Zusammensetzung [Gew.-%]

Zulässige Verunreinigungen Sn Rest; Cu 3
max. [Gew.-%] Pb 0,10; Sb 0,10; Bi 0,10; Au 0,05; In 0,10; Ag 0,10; Al 0,001;
As 0,03; Cd 0,002; Fe 0,02; Ni 0,01; Zn 0,001

Technische Angaben

Schmelzbereich ca. 227 - 310°C
Dichte ca. 7,3 g/cm³
Scherfestigkeit nach DIN EN 12797 an S235: 25 MPa; an Cu: 30 MPa; an Ms: 20 MPa;
Elektr. Leitfähigkeit ca. 7,5 m/Ωmm²

Standard Lieferform

Dreikantstangen: Kantenlänge 12 mm, Stablänge 400 mm

Anwendung

BrazeTec Darifix 3 ist ein Stangenweichlot für das Lötten von Kupfer in der Bauklempnerei. Das Weichlot ist geeignet für beliebige Stähle, Kupfer- und Kupferlegierungen, Nickel- und Nickellegierungen. Es kann für alle Flammlötverfahren und für das Kolbenlötten eingesetzt werden. Typische Anwendungsgebiete finden sich z.B. in der Bauklempnerei. (Lötten von Dachrinnen und Dachabdeckblechen)

Angaben in Produktbroschüren oder sonstigen Werbemitteln über unsere Produkte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf unserer Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung und sind bloße Empfehlungen. Aus den Angaben können keine Beschaffenheits- oder Verwendungszusagen hergeleitet werden, wenn sie nicht ausdrücklich als Beschaffenheit vereinbart wurden. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Der Benutzer muss unsere Erzeugnisse und Verfahren in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den eigenen Gebrauch prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen. Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich als Beschaffenheit der Ware vereinbart worden sind. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart und bezeichnet werden. Für die Beschaffenheit unserer Produkte sind die mit dem Besteller/Benutzer schriftlich vereinbarten Spezifikationen maßgeblich, bei Fehlen einer schriftlich vereinbarten Spezifikation die Angaben in unseren technischen Datenblättern, Spezifikationen oder Zeichnungen. Ergänzende oder abweichende Vereinbarungen über die Beschaffenheit bedürfen der Schriftform. Eine die vereinbarte Beschaffenheit ergänzende oder davon abweichende Eignung des Produkts zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung kommt nicht in Betracht.

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abrufbar unter <http://www.saxonia-tm.de/en/TechnicalMaterials/acbs/> finden Anwendung.